

Микрокальцит обработанный

Сводная таблица марок микрокальцита AGSCARB

Спецификация продукта	D50 (Средний размер частиц), μm	D97 (Усеченный верх), μm	Частицы <2 μm , %	Яркость, RY (DIN 53163)	Белизна, L (ASTM E-313)	Объемная Плотность (Г/Мл)	Остаток На Сите (%)	Ph
AGSCARB UFC	1	3	85	96	98,5	1,2	45 (0,1)	9
AGSCARB 95C	1,2	3,5	80	96	98,5	0,8	20 (0,01)	9
AGSCARB WIN	1,3	4	75	96	98,5	0,9	45 (0,01)	9
AGSCARB 100C	1,5	4,5	70	96	98,5	0,8	45 (0,01)	9
AGSCARB 65C	1,5	6,5	64	96	98,5	1,0	20 (0,01)	9
AGSCARB 1C	1,7	8	57	96	98,5	1,0	45 (0,01)	9
AGSCARB 2C	2	12	48	96	98,5	1,1	45 (0,01)	9
AGSCARB 2KC	2,7	17	34	95	98	1,1	45 (1)	9
AGSCARB 3C	2,9	15	43	95	98	1,1	45 (0,01)	9
AGSCARB 5C	5	27	30	94	98	1,4	45 (0,02)	9
AGS FILMPLUS	1,7	8,5	54	95	98	0,8	45 (0,01)	9
AGS FILMPLUS45	1,9	11	45	95	98	0,8	45 (0,01)	9

